Исследование электровзрыва тонких плоских фольг наносекундным импульсом тока

И. Н. Тиликин, Т. А. Шелковенко, С. А. Пикуз,
А. Р. Мингалеев, В. М. Романова

*Физический институт им. П. Н. Лебедева РАН,
Москва, Россия*

В работе исследовался взрыв тонких плоских фольг сильноточным электрическим импульсом при различных условиях эксперимента. Использовались генераторы с током от 8 до 1000 кА, напряжением от 20 до 600 кВ и длительностью фронта импульса от 350 до 100 нс. Исследовались фольги из алюминия, никеля, меди и титана толщиной от 1 до 100 мкм с использованием комплекса диагностик в оптическом, УФ и рентгеновском диапазонах. В экспериментах показано, что взрыв фольги - сложный процесс, зависящий от множества факторов, включающих в себя как свойства материала фольги, так и параметры генератора тока. При этом обнаружен и ряд общих закономерностей, наблюдаемых в очень широком диапазоне начальных условий. Эксперименты показали, что при использовании плоских фольг с квази-периодической собственной структурой введенная в фольгу энергия зависит от взаимной ориентации структуры фольги и направления тока через нее. При наличии у фольги собственной одномерной структуры нанесение искусственного профиля в виде канавок, перпендикулярных ей и параллельных направлению тока, приводит к замедлению развития неустойчивостей на 15–35%. Из этого можно сделать вывод, что нанесение на фольгу поперечных искусственных структур должно приводить к замедлению роста неустойчивостей в лайнерах любой конфигурации.

Экспериментальные работы по взрыву тонких Al-фольг демонстрируют возможность использования излучения с поверхности фольги в качестве источника УФ излучения. Нанесение на фольгу периодической структуры с шагом 400 мкм позволило создать однородный источник УФ диапазона большого размера (4×20 мм) и сохраняющего однородность излучения со всей площади в течении времени от 20 до 70 нс. Интенсивность излучения взорванной плоской фольги достаточна для использования регистрирующей аппаратуры с временным разрешением, например, камеры с микроканальной пластиной, дающей временное разрешение 5 нс. Применение источника УФ-излучения на основе взорванной модифицированной фольги будет особенно актуально для изображения плазменных объектов низкой плотности.

Работа поддержана грантом РФФИ 19-79-30086.

Экспериментальные условия

Генераторы. Институты.	Параметры генераторов	Фольги	Ток через фольгу
ГВП, ФИАН	8 кА, 350 нс, 20 кВ	4 мкм Al	~ 7 кА
КИНГ, ФИАН	200 кА, 200 нс, 40 кВ	4 мкм Al, 12.5 мкм Ti	180-200 кА
БИН, ФИАН	250 кА, 100 нс, 300 кВ	4, 16 мкм Al, 5-мкм, 1, 10 мкм Cu	40 - 80 кА
ХР Корнельский университет	400 кА, 100 нс, 350 кВ	4,12, 16 мкм Al; 5 мкм Ni; 5, 10 мкм Cu; 12.5 мкм Ti	60 - 150 кА
СОВРА, Корнельский университет	1000 кА, 100 нс, 600 кВ	4 - 100- μ m Al, Cu, Ti	850-1000 кА

Генератор БИН (270 кА, 100 нс, 300 кВ)

← Генератор ГВП (8 кА, 20 кВ, 350 нс)

Генератор КИНГ (200 кА, 200 ns, 45 кV)

Схемы проекционной рентгенографии.

- 1 - высоковольтный электрод,
- 2 - стержни обратного тока,
- 3 - земляной электрод,
- 4 - X-пинч,
- 5 - взрываема фольга,
- 6 - фильтр 12,5 мкм Ti ($2,5 < E < 5$ кэВ)
- 7 - изобразительные пластины,
- 8 - высоковольтный электрод ГВП

Пространственное разрешение
3-4 мкм
Временное разрешение
< 1 нс

Наблюдаемые структуры взорванных фольг оказались очень схожими для совершенно различных экспериментов

Разрывы

GVP 4 мкм Al
8 кА 620 ns

BIN 4 мкм Al
45 кА 50 ns

XP 4 мкм Al
100 кА 66 ns

XP 10 мкм Cu
120 кА, 72 ns

Пузыри

XP
Al 4 μm 120 кА

95 ns

BIN
Cu 1 μm 56 кА

87 ns

GVP
Al 4 μm 8 кА

820 ns

Cu 6 μm COBRA

81 ns

Динамика взрыва фольг оказалась весьма сложной

Генератор
COBRA
800 кА
Cu 7 мкм
УФ излучение
 $E > 50$ эВ

Генератор
КИНГ
200 кА
Al 7 мкм
УФ излучение
 $E > 50$ эВ

Образование керна и короны

Точечная проекционная рентгенография вдоль поверхности фольги

Собственная структура фольг

Al 16 мкм

Cu 10 мкм

Al 4 мкм

Короткая
сторона
СС

Длинная
сторона
СС

100 мкм

Структура фольги в цилиндрическом лайнере.
Установка SOBRA (1 МА), Корнельский университет

Рентгенограммы ($2.5 < E < 5$ кэВ) Al фольги толщиной 16 мкм.
Цилиндр диаметром 4 мм.

Рентгенограммы Al фольги толщиной 4 мкм, взорванные на генераторе ГВП.

Длинная сторона СС параллельна направлению тока.

Длинная сторона СС перпендикулярна направлению тока.

4 мкм Al фольга генератор ГВП

Энерговклад в фольгу значительно больше, чем в проволочку того же сечения

Если внутренняя структура оказывает влияние на характер взрыв, то имеет смысл сделать её искусственно

1. Изменить внутреннюю структуру можно, но сложно
2. Можно нанести что-либо на поверхность
3. Или удалить часть вещества, что и было сделано посредством лазерной гравировки.

Примеры использованных искусственных структур (ИС).

Исходный материал - Al фольга толщиной 16 мкм с собственной структурой (СС).
Фокус 40 мкм. Максимальная интенсивность лазера 10^8 Вт/м²

ИС ортогональна СС
40 проходов лазера
Шаг 50 мкм
45 % мощности

ИС параллельна СС
40 проходов лазера
Шаг 50 мкм
45 % мощности

ИС в виде
отдельных точек
диаметром 50 мкм.
Один проход.
80% мощности.

Влияние искусственной структуры на образование неустойчивостей

$t=62$ нс

1 — ИС параллельна СС, 3 — ИС ортогональна СС, 5 — ИС в виде точек,
2,4 — без ИС

Генератор БИН. Ток через фольгу 70-80 кА, Al фольга 16 мкм.

Сглаживание неустойчивостей

t=58 нс

Ток 80 кА. Al фольга 16 мкм. 40 проходов лазера параллельно и перпендикулярно СС фольги. СС 1d, шаг 30 мкм.

Уменьшение амплитуды неустойчивостей на 15-25 %

210719-2

t=62 нс

210722-3

Влияние искусственной структуры в виде отверстий на образование неустойчивостей

Генератор БИН. Ток через фольгу 70-80 кА, Al фольга 16 мкм.

ЭУФ излучение фольги ($E > 50$ эВ)

Фольга без воздействия

Фольга с отверстиями
диаметром 50 мкм и
шагом 100 мкм.

Схема регистрации

Генератор КИНГ. Ток через фольгу 180 кА, Al фольга 4 мкм.

Радиография в ЭУФ излучение фольги ($E > 50$ эВ)

Фольга без воздействия

Схема регистрации

Фольга с отверстиями
диаметром 50 мкм и
шагом 100 мкм.

Генератор КИНГ. Ток через фольгу 180 кА, Al фольга 4 мкм.

Радиография в ЭУФ излучение фольги ($E > 50$ эВ)

Взрыв алюминиевой проволочки в обратном токопроводе, ток 30 кА
Фольга с отверстиями диаметром 50 мкм и шагом 100 мкм.
Генератор КИНГ. Ток через фольгу 180 кА, Al фольга 4 мкм.

Исследование взрыва фольг со сквозными отверстиями

Генератор БИН.

Ток через фольгу 70-80 кА, Al фольга 16 мкм.

Отверстия с шагом 50 мкм.

Момент выстрела: а - 60 нс, б - 50 нс.

Влияние направления собственной структуры фольги

СС структура поперек

250121-2

$t=66$ ns

$t=46$ ns

250116-1 СС вдоль

Генератор БИН.

Ток через фольгу 70-80 кА, Al фольга 16 мкм.

Отверстия с шагом 50 мкм.

Исследование взрыва Ni-сетки

t=60 ns

250123

Генератор БИН.
Ток через сетку 70-80 кА.
Ni сетка с толщиной проволоочки 10 мкм и шагом 25 мкм.
Момент выстрела 60 нс.

Выводы

1. Взрыв фольги может быть управляем.
2. Возможно создание источника ЭУФ излучения, имеющего большие размеры 4x20 мм, и равномерно излучающий со всей поверхности от 20 до 70 нс.
3. Представлен метод использования четырех кадровой МКП с камерами-обскурами для получения время-разрешенных (с кадром 5 нс) изображений объекта.
4. Наличие у фольги искусственной одномерной структуры в виде канавок приводит к замедлению развития неустойчивостей на 15–35%.
5. Наличие структуры в виде отверстий позволяет сделать процесс взрыва как равномерным, так и создать разрывы с требуемым шагом, что позволит создать наноструктуры требуемого размера.